

Klej poliuretanowy CONI w aerozolu – pistoletowy

PRODUKT

Jednoskładnikowy pistoletowy klej poliuretanowy w aerozolu.

ZASTOSOWANIE

- ✓ Klejenie płyt i paneli izolacyjnych polistyrenowych, poliuretanowych, z pianek fenolowych oraz wełny mineralnej i innych podczas montażu,
- ✓ Klejenie płyt gipsowo-kartonowych i cementowych, płyt dekoracyjnych, blach itp.
- ✓ Klejenie pustaków z ceramiki porowatej i betonu komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Odnacza się doskonałą termoizolacyjnością
- Łatwy i wygodny w nakładaniu.
- Znakomita przyczepność do typowych materiałów budowlanych: cegła, beton, tynk, drewno, metal, styropian, twarde PCV.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Wydajność	do 12 m ² z opakowania w temp. 20°C
2.	Czas kołkowania płyt	po 2 godzinach
3.	Możliwość korekty ustawienia płyt	do ok. 10 min. w temp. 20°C
4.	Temperatura pracy	od 5°C do +30°C

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże musi być oczyszczone z kurzu, tłuszczu i starych powłok malarskich.

Puszkę z klejem doprowadzić w sposób naturalny do temperatury pokojowej i przed użyciem silnie wstrząsnąć przez 20-30s. Zamontować pistolet na puszkę z klejem, wyregulować śrubę dociskową i nanosić klej przez pociąganie języka spustowego, trzymając puszkę do góry dnem.

Strumień kleju należy regulować różnicując nacisk na język spustowy.

W czasie użytkowania puszkę trzymać do góry dnem.

Bezpośrednio przed użyciem kleju poliuretanowego podłoże zwilżyć wodą.

Klej nakładać wężkiem o średnicy ok. 3 cm po obwodzie płyt i paneli oraz w kształcie litery W przez ich środek. Odczekać ok. 5-8 minut i przycisnąć płytę do ściany. W zależności od warunków zewnętrznych i wagi paneli przytrzymać przez ok. 1 minutę, dociskając klejony przedmiot do podłoża.

Nadmiar kleju po utwardzeniu usunąć mechanicznie (odciąć), natomiast świeży klej poliuretanowy za pomocą zmywacza ANSERCLEANER.

UWAGA:

Nie przebijać i nie zgniatać zużytego opakowania.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.

Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórniego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba, że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np.: typu A1 zgodnie z normą EN 14387).

MAGAZYNOWANIE

Z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C.

Gwarantowana trwałość kleju: 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Puszka 1000 ml.