

## POSADZKA CEMENTOWA AD03

### PRODUKT


Sucha mieszanka najwyższej klasy cementów portlandzkich, kruszyw mineralnych i dodatków modyfikujących

### ZASTOSOWANIE

Do wykonywania podkładów podłogowych oraz posadzek użytkowych metodami tradycyjnymi. Grubość warstwy powinna wynosić od 20 mm do 100 mm. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, wysoką plastycznością i łatwością w stosowaniu.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Właściwości	Wymagania
1	Proporcja mieszania	od 0,1 do 0,15 l wody na 1 kg zaprawy
2	Proporcja mieszania	od 3,0 do 4,5 l wody na 30 kg zaprawy
3	Czas zużycia	do 1 godz.
4	Użytkowanie posadzki (chodzenie)	po 24 - 36 godz.
5	Temperatura podłoża	od + 5° C do + 25° C
6	Dopuszczalna temperatura stosowania produktu	od + 5° C do + 25° C
7	Wydajność	ok. 17 kg suchej masy / m <sup>2</sup> , przy grubości warstwy 1 cm.

 <b>05</b>		Podkład podłogowy – posadzka cementowa ANSERGLOB PN-EN 13813 CT-C20-F5-A12-B2,0
Właściwości	Wymagania	
Max. średnica kruszywa	3 mm	
Wytrzymałość na ściskanie, N/mm <sup>2</sup>	≥ 20 (klasa C20)	
Wytrzymałość na zginanie, N/mm <sup>2</sup>	≥ 5 (klasa F5)	
Odporność na ścieranie w cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	≥ 12 (klasa A12)	
Przyczepność do podkładu betonowego, N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,0 (klasa B 2,0)	

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże powinno być czyste, suche, bez ubytków i pęknięć, odkurzone i nie zatłuszczone. Podłoże szczególnie chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem ANSERGLOB GŁĘBOKO PENETRUJĄCY, który wzmacnia podłoże na głębokość 10 mm, jednocześnie polepszając przyczepność podkładu do podłoża.

Posadzkę cementową przygotowuje się wsypując suchą mieszankę do naczynia z odpowiednią ilością wody i mieszając do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Mieszanie można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych.

Przygotowaną posadzkę układa się między listwami kierunkowymi. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym lub za pomocą listwy wibracyjnej. Po około 3 godz. posadzkę zaciera się i wygładza pacami (można stosować zacieraczkę mechaniczną). Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością przez polewanie wodą lub przykrywaniem folią. Użytkowanie wylewki można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po około 14 dniach.

## **MAGAZYNOWANIE**

W oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu do 12 miesięcy.

## **OPAKOWANIE**

Worek dwuwarstwowy z przekładką PE (30 kg).

## **PODSTAWA PRAWNA**

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13813:2003 CT-C20-F5-A12-B2,0

## **GWARANCJA**

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad bhp.

Deklaracja zgodności EC nr 34 z dn. 04.06.2007 r.