

## Ansercoll Pak 35-41

### PRODUKT

Klej na bazie dyspersji winylowej z dodatkiem wypełniaczy i środków modyfikujących.

### ZASTOSOWANIE

Służy do klejenia opakowań papierowych, tektury i kartonu, do kaszerowania. Przeznaczony do stosowania w przemyśle papierniczym i poligraficznym.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Klej do stosowania na zimno
- Spoina jest elastyczna i trwała
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, ftalanów i formaldehydu

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	beżowa
2.	barwa spoiny	beżowa
3.	sucha masa	42 ± 2%
4.	gęstość	1,22 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
5.	pH	7,5 ± 1
6.	lepkość (met. Brookfield'a)	3500 ± 1000 mPa*s
7.	wytrzymałość spoiny na zrywanie	minimum 4,0 MPa po 25 minutach

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Klej należy przed użyciem dokładnie wymieszać.

Grubość warstwy naniesionego kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału.

Elementy o chropowatej powierzchni oraz nasiąkliwe należy grubiej smarować klejem.

Od grubości warstwy kleju i temperatury otoczenia zależy czas schnięcia, który wynosi 19-22 min.

Zalecana temperatura pomieszczenia i klejonych materiałów 15 - 25°C, wilgotność powietrza 40 - 60%.

### MAGAZYNOWANIE

Klej należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach w temperaturze 5°C +25°C.

Chronić przed przemrożeniem.

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji.

### OPAKOWANIA

Według żądań klienta.