

Ansercoll Pak 620-60

PRODUKT

Klej na bazie dyspersji winylowej z dodatkiem środków modyfikujących.

ZASTOSOWANIE

Służy do ręcznego i maszynowego klejenia papieru, tektury, kartonu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Klej do stosowania na zimno
- Spoina jest elastyczna i trwała
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, ftalanów i formaldehydu

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	biała
2.	barwa spoiny	transparentna
3.	sucha masa	60 ± 2%
4.	gęstość	1,00 ± 0,02 g/cm ³
5.	pH	4,0 ± 1
6.	lepkość (met. Brookfield'a)	62000 ± 5000 mPa*s
7.	wytrzymałość spoiny na zrywanie	minimum 3,0 MPa po 25 minutach

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Klej należy przed użyciem dokładnie wymieszać.

Grubość warstwy naniesionego kleju należy dostosować do rodzaju sklejaných materiałów.

Elementy o chropowatej powierzchni oraz nasiąkliwe należy grubiej smarować klejem.

Od grubości warstwy kleju i temperatury otoczenia zależy czas schnięcia, który wynosi około 10 min.

Zalecana temperatura pomieszczenia i klejonych materiałów 15 - 25°C, wilgotność powietrza 40 - 60%.

MAGAZYNOWANIE

Klej należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach w temperaturze 5°C +25°C.

Chronić przed przemrożeniem.

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Według żądań klienta.