

## PROFCOLL ЭКО

### ПРОДУКТ

Универсальный клей класса D2 на основе винилированной дисперсии с добавкой модифицирующих и облагораживающих средств.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для конструкционного склеивания древесины, древесностружечных плит и древесиноподобных материалов.

### СВОЙСТВА

- долгое время сушки
- не содержит органических растворителей, фталата и формальдегида

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет клея	biała
2.	Цвет спая	bezbarwna
3.	Сухая масса	54% ± 3
4.	pH	7,0 ± 1
5.	Густота	1,2 g/cm <sup>3</sup> ± 0,04
6.	Вязкость в 20°C (по мет. Брукфильда)	15000 mPa*s ± 3000
7.	Прочность спая на разрыв	минимум 5,0 МПа спустя 25 минут
8.	Время сушки (температура 20°C, влажность 50%)	14÷15 минут

### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед склеиванием клей следует тщательно размешать. Нанести на чистую поверхность с помощью напр.: кисти, шпателя, валика.

Оптимальные условия склеивания

- температура клея и склеиваемых материалов 15÷25 °C
- влажность древесины 8÷12 %
- Условная влажность воздуха 50÷80%
- нанесение 80÷140 г/м<sup>2</sup>

Склеиваемую поверхность соединить и сжать. Спай становится стойким в течение 24 часов.

### ХРАНЕНИЕ

- Хранить в плотно закрытых упаковках, хранить от влаги. Температура хранения 6÷24°C, до 6 месяцев.

### УПАКОВКА

По желанию клиентов.

### АТЕССТЫ

Аттест PZH № НК/В/2663/01/99