

## PROFCOLL ЭКО EXPRESS

### ПРОДУКТ

Универсальный клей на основе винилированной дисперсии с добавкой модифицирующих и облагораживающих средств.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для конструкционного склеивания древесины, древесностружечных плит и древесиноподобных материалов в комнатной температуре.

### СВОЙСТВА

- великолепная начальная стойкость
- не содержит органических растворителей, фталата и формальдегида

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет клея	белый
2.	Цвет спая	бесцветный
3.	Сухая масса	63% ± 3
4.	рН	6 ± 1
5.	Густота	1,0 г/см <sup>3</sup> ± 0,05
6.	Вязкость в 20°C (по мет. Брукфильда)	13000 мПа*s ± 3000
7.	Прочность спая на разрыв	минимум 3,5 МПа спустя 10 минут минимум 4,5 МПа спустя 25 минут

### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед склеиванием клей следует тщательно размешать. Нанести на чистую поверхность с помощью напр.: кисти, шпателя, валика.

Оптимальные условия склеивания

- температура клея и склеиваемых материалов 15÷25 °C
- влажность древесины 6÷10 %
- Условная влажность воздуха 50÷80%
- нанесение 80÷140 г/м<sup>2</sup>
- время сушки 5÷6 минут

Склеиваемую поверхность соединить и сжать. Спай становится стойким в течение 24 часов.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытых упаковках, хранить от влаги. Температура хранения 6÷24°C, до 6 месяцев.

### УПАКОВКА

По желанию клиентов.