

PROFCOLL S

ПРОДУКТ

Клей D2 на основе винилированной дисперсии с добавкой модифицирующих средств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания штифтов и шипов в пульверизаторах.

СВОЙСТВА

- великолепная вязкость
- не содержит органических растворителей, фталата и формальдегида
- прозрачный спай
- быстро связывает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет клея	белый
2.	Цвет спая	бесцветный
3.	Сухая масса	38% ± 2
4.	рН	3,5 ± 1,0
5.	Вязкость в 20°C (по мет. Брукфильда)	800 мПа*s ± 200
6.	Прочность спая на разрыв	минимум 3,0 МПа спустя 10 минут минимум 5,0 МПа спустя 25 минут
7.	Густота	1,0 ± 0,05 г/см ³

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед склеиванием клей следует тщательно размешать. Нанести на чистую поверхность с помощью напр.: пульверизаторы.

Оптимальные условия склеивания:

- температура клея и склеиваемых материалов 15÷25 °C
- влажность древесины 8÷12 %
- Условная влажность воздуха 50÷80%

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытых упаковках, хранить от влаги. Температура хранения 6÷24°C, до 6 месяцев.

УПАКОВКА

По желанию клиентов.