

ANSERCHRON LAKIEROBEJCA

PRODUKT

Lakierobejca ochronno - dekoracyjna do drewna.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do malowania surowego drewna w celu nadania mu dekoracyjnego wyglądu w wybranym kolorze oraz jego ochrony przed szkodnikami biologicznymi takimi jak: grzyby, pleśnie, algi. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do malowania altan, drzwi, boazerii, stolarki drewnianej itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy transparentne powłoki o satynowym połysku podkreślające rysunek drewna
- chroni podłoże przed grzybami np. sinizną i zmurszeniem
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	lepkość	tiksotropowa
2.	Gęstość	0,90 g/cm ³
3.	Zawartość części lotnych	50% wag
4.	Zalecana ilość warstw	2-3
5.	Wydajność dla pojedynczej warstwy,	14-16m ² /l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane i drewnopodobne powinny być suche, czyste, przeszlifowane drobnym papierem ściernym. Gładkie, równe powierzchnie gwarantują uzyskanie oczekiwanego efektu dekoracyjnego.

Przygotowanie wyrobu:

Produkt, ze względu na konsystencję tiksotropowego żelu, przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Sposób malowania:

Lakierobejcę nakładać za pomocą pędzla lub natrysku pneumatycznego, w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów olejnych i ftalowych lub benzyną lakową.

Wyrób nakładać cienkimi warstwami wzdłuż słoju drewna. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw stosując szlifowanie międzywarstwowe drobnym papierem ściernym.

Do nałożenia pierwszej warstwy zaleca się rozcieńczyć produkt poprzez dodanie ok. 10% benzyny lakowej.

Nie należy nakładać 1 lub 2 grubych warstw, ponieważ drewno może zatracić swoją naturalną strukturę słoju.

Czas schnięcia w temp 20°C:

stopień 1 - 10 godz

stopień 3 - 15 godz

następną warstwę nakładać po 24 godz od położenia warstwy poprzedniej.

NORMA:

PN – C 81800:1998

Kolory:

Sosna, tikowy, orzech ciemny, palisander

UWAGI:

Wyrób zawiera lotne i łatwo palne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego”.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, w temp. powyżej +5°C.

Okres gwarancji: 12 miesięcy.

OPAKOWANIA:

Puszki stalowe; 0,8; 5; 10 l

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 7, tel.: 046 856 73 40. Aktualizacja: 21 maja 2007.