

ANSERCOLL 5-10-15-20 EP-PU 2K

PRODUKT

Dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy klej do parkietu.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przyklejania tradycyjnego parkietu, mozaiki parkietowej, parkietu z drewna egzotycznego, materiałów drewnopochodnych (np. płyta wiórowa, płyta OSB, korek itp.) do podkładów cementowych, podłoży drewnianych. Nadaje się do podkładów z ogrzewaniem podłogowym.

WŁAŚCIWOŚCI

Nie spienia się, nie powoduje pęcznienia drewna, jest tiksotropowy (zachowuje ślad szpachli zębatej), tworzy elastyczną spoinę o podwyższonej odporności na starzenie, utwardza się chemicznie bez skurczu.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | Barwa kleju | beżowa |
| 2. | Proporcje mieszania | Skł: A Skł: B 19:1 |
| 3. | Temperatura pracy | +10°C do +25°C |
| 4. | Temperatura kleju | +10°C do +25°C |
| 5. | Czas nanoszenia kleju | Do 120 min w temp. 20°C |
| 6. | Czas przyklejania parkietu | Do 60 min w temp. 20°C |
| 7. | Sposób nanoszenia | Trójkątna szpachla zębata |
| 8. | Obciążenie parkietu | Po 24 godzinach |
| 9. | Szlifowanie parkietu | Po 3 dniach (zalecane po 7 dniach) |
| 10. | Zużycie | 1-1,5 kg/m ² |
| 11. | Czyszczenie | Świeże zabrudzenia: wodą z mydłem, utwardzony klej: rozpuszczalnikiem benzynowym lub alkoholowym |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie podkładu: podkład musi być równy, suchy (max. 2% wilgotności), czysty (bez pyłu i zatłuszczeń), bez zarysowań i pęknięć. Gładkie powierzchnie (np. wylewki samopoziomujące) zaleca się przeszlifować, aby poprawić przyczepność kleju. Podkłady pyliste, zatłuszczone, lub o podwyższonej wilgotności zagruntować Środkiem Gruntującym PU 130.

Sposób użycia: Do wiaderka ze składnikiem A wlać całą zawartość butelki składnika B (należy zachować ściśle proporcje pomiędzy składnikami A i B, każda zmiana wpłynie niekorzystnie na własności masy klejowej). Całość bardzo dokładnie wymieszać wiertarką z mieszadłem, szczególnie miejsca blisko ścianek i dna wiadra. Po uzyskaniu masy o jednolitej konsystencji równomiernie nanieść klej na podkład za pomocą trójkątnej szpachli (dla podkładów niechłonnych – zalecana szpachla B3, dla podkładów chłonnych – szpachla B5). Konieczne jest zachowanie ok. 1,5 cm dylatacji pomiędzy ścianą a parkietem. Kliny należy usunąć zaraz po ułożeniu parkietu.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu (10÷25°C) 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

5kg , 10 kg