

ANSERTHERM M3

PRODUKT

Klej topliwy w formie granulatu, na bazie kopolimerów octanu winylu i etylenu.

ZASTOSOWANIE

Ansertherm M3 przeznaczony jest do przyklejania do obrzeży różnego rodzaju oklein: z tworzyw poliestrowych, melaminowych, PVC, ABS, papieru impregnowanego.

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka stabilność barwy
- dobra odporność termiczna spoiny
- wysoka jakość połączeń

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	Naturalna, beżowa
2.	Lepkość metodą Brookfielda	45 000 ± 5 000 mPa*s (190°C)
3.	Temperatura mięknięcia (metoda PiK)	85 ± 5 °C
4.	Gęstość	Ok. 1,45 g/cm ³
5.	Czas otwarty	ok. 6 s

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenia okleinujące nastawić zgodnie z instrukcją. Klej może być stosowany w typowy sposób. Dobre rezultaty można uzyskać w następujących warunkach:

- temperatura otoczenia i materiałów 18-25 °C
- wilgotność materiału 8-10%
- temperatura pracy na wałku 160-190°C
- Prędkość posuwu od 14 do 40 m/min

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (5 ÷ 24 °C) do 12 miesięcy. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIE

Worki PE 25 kg, układane na paletach po 40 szt. (1000 kg).