

EKO GIPSEN GK 60

ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

PRODUKT


Sucha mieszanka wyprodukowana na bazie najwyższej klasy gipsów syntetycznych, specjalnie wyselekcjonowanych piasków oraz szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących, opóźniających wiązanie, ułatwiających manewrowanie płytami podczas ich poziomowania oraz zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Do przyklejania płyt gipsowo – kartonowych do standardowych mineralnych podłoży budowlanych, do wypełniania ubytków oraz prowadzenia innych prac remontowych.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Wymagania
Proporcja mieszania	1 kg zaprawy na ok. 0,45 l wody
Czas przydatności do użycia	nie mniej niż 60 min.
Czas otwarty pracy	nie mniej niż 20 min.
Dopuszczalna temp. stosowania produktu	od +5°C do +25°C
Wydajność	ok. 3,0 kg/m ² płyt, przy równym podłożu

 07	
Klej na bazie gipsu do płyt gipsowo – kartonowych EKO GIPSET GK 60 PN-EN 14496:2007	
Przyczepność	nie mniej niż 0,06 MPa
Czas zużycia	nie mniej niż 60 min.
Reakcja na ogień	A1

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża i sposób użycia:**

Podłoże powinno być czyste, suche, odkurzone i niezatłuszczone. Podłoża szczególnie chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem *ANSERGLOB – EMULSJA GRUNTUJĄCA*, najpóźniej 5 godzin przed rozpoczęciem prac układania płyt. Zaprawę wymieszać z wodą w podanym stosunku ilościowym tj. ok. 1kg zaprawy na ok. 0,45l wody (najlepiej mieszadłem osadzonym w wiertarce wolnoobrotowej), korygując ewentualnie konsystencję dla własnych potrzeb. Nanosić klej na płytę gipsowo – kartonową plackami w ilości 8 do 10 na całość płyty, po czym docisnąć płytę do podłoża. Czynność docięnięcia płyty należy przeprowadzić w zakresie czasu otwartego tj. najpóźniej po 20 min. od ułożenia placków. Korekty ułożenia płyt można dokonywać w zakresie czasu wiązania zaprawy tj. przez 60 min. od momentu dodania wody do suchego produktu. Próby dokonywania późniejszych zmian położenia płyt grożą ich oderwaniem od mokrej a już związanej zaprawy.

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu do 12 miesięcy.

GWARANCJA

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad bhp.

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.