

TAPICER AEROZOL PURE

PRODUKT

Klej uniwersalny w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego, żywic syntetycznych i środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia gąbki poliuretanowej, gąbki poliestrowej, tkanin satynowych, filcu, juty, gumy tapicerskiej, dywanów i innych materiałów tapicerskich w różnych kombinacjach oraz do podłoża z metalu, betonu, drewna surowego i lakierowanego oraz materiałów drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|---|--|
| 1. | Sucha masa | 30% ± 2% |
| 2. | Lepkość (met. Brookfielda) | 250 ± 100 mPas |
| 3. | Ciężar właściwy | ok. 0,8 g/cm ³ |
| 4. | Barwa | Słomkowy |
| 5. | Czas otwarty | 3 min. przy jednostronnym naniesieniu ok. 150g/m ² 30 min. przy dwustronnym naniesieniu 80-100g/m ² |
| 6. | Wytrzymałość na odzieranie dla połączenia pianka PU – pianka PU | Rozwarstwienie pianki na powierzchni co najmniej 50% |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Puszkę przed użyciem wstrząsnąć. Temperatura stosowania: 15-27°C. Klejone powierzchnie należy wcześniej osuszyć i oczyścić. Klej nanieść równomiernie na obu klejonych powierzchniach i odczekać 30 sekund potrzebnych do odparowania rozpuszczalnika. Następnie złożyć klejone elementy i docisnąć. Po przyklejeniu elementów nie jest możliwa korekta. Nie narażać klejonych materiałów na działanie wysokich temperatur przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej. Pełną wytrzymałość końcową spoina uzyskuje po 48 godzinach.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

UWAGI

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić w czasie rozpylania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Chronić przed źródłami zapłonu. Chronić przed dziećmi.

OPAKOWANIE

Do uzgodnienia z klientem.