

Klej MS PARKIET

PRODUKT

Jednoskładnikowy klej na bazie MS Polimeru.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju parkietów, mozaiki i desek podłogowych do podkładów stosowanych w budownictwie, również lakierowanych bez ograniczania wielkości elementów. Doskonale klei również ciężkie kasety drewniane, korek, styropian, glazurę, terakotę, kamień i tkaniny do podkładów. Nadaje się do klejenia schodów. Może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym.

WŁAŚCIWOŚCI

- bezwonny, bezpieczny w użyciu
- nie zawiera wody, rozpuszczalników
- nie powoduje przebarwień drewna
- trwale elastyczny, tiksotropowy
- utwardza się wilgocią z powietrza

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	jasnobeżowa
2.	wydajność	Od 1 do 1,5 kg/m ²
3.	czas otwarty	Ok. 140 min.
4.	wytrzymałość na ścinanie po 1 dobie	minimum 1,5 MPa
5.	gęstość	1,66 ± 0,01 g/ml

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podkład musi być równy, suchy, czysty (bez zatłuszczeń i pyłu), mocny, bez spękań. Wylewane jastrychy anhydrytowe wymagają przeszlifowania i odkurzenia. Podkłady nierówne należy wyrównać cementową masą samopoziomującą cienkowarstwową na grubość co najmniej 3 mm. Nieszpachlowane jastrychy cementowe lub anhydrytowe wymagają przed ułożeniem parkietu wstępnego gruntowania *Środkiem Gruntującym 5-10-15-20* lub *Środkiem Gruntującym PU 130*. Jastrychy asfaltowe wykonane zgodnie z normą nie wymagają gruntowania. Płyty wiórowe należy przeszlifować.

Sposób użycia:

Klej nanosić przy użyciu szpachli zębatej B3 – B5. Elementy parkietu układać lekko je dociskając i przesuwając w płaszczyźnie poziomej w poprzek grzbietów kleju tak, aby spodnia część była pokryta klejem. Kliny należy usunąć zaraz po ułożeniu parkietu. Cyklinowanie, szlifowanie oraz lakierowanie można wykonać po całkowitym związaniu kleju, tj. po ok. 3 - 5 dobach. Zaleca się sezonowanie ułożonego parkietu minimum 7 dni.

Najlepsze warunki stosowania:

Temperatura otoczenia 18 – 24°C

Temperatura kleju i materiałów klejonych od 15 do 24°C

Temperatura podkładu powyżej 15°C

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

Wilgotność powietrza od 40 do 75%

Wilgotność drewna od 7 do 12%

UWAGI

Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie kleju ze skórą lub oczami natychmiast przemyć wodą i spłukać wodą. Chronić przed dziećmi. Klej nie jest łatwopalny, zaleca się jednak unikanie kontaktu z gorącymi powierzchniami i ogniem.

Otwarte opakowanie należy zużyć w całości.

MAGAZYNOWANIE

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5 do + 25°C przez okres 12 miesięcy.