

Klej dwuskładnikowy poliuretanowy PUR2k

PRODUKT

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do klejenia tradycyjnego parkietu, mozaiki parkietowej, parkietu z drewna egzotycznego do podkładu cementowego, drewnianego, samopoziomującego, posadzek kamiennych i metalu. Doskonale klei również ciężkie kasety drewniane, korek, styropian, tkaniny, do podkładu betonowego.

WŁAŚCIWOŚCI

- nie powoduje przebarwień drewna
- nie zawiera rozpuszczalników
- pełna wytrzymałość już po 24 godzinach

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Czas układania parkietu	ok. 100-110 min.
2.	Wytrzymałość na zrywanie po 1 dobie	3,8 MPa
3.	Zużycie	1 -1,2 kg/m ²
4.	Czas otwarty	ok. 110 min

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Najlepsze wyniki uzyskuje się przy parametrach:

- Temperatura kleju i klejonych materiałów 15 – 25°C
- Temperatura stosowania 15 – 25°C
- Wilgotność otoczenia nie więcej niż 75%

Podkład musi być czysty, suchy, równy, mocny, pozbawiony spękań.

Składniki kleju należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągu 2 godz. Klej nakładać na podkład przy pomocy ząbkowanej szpachelki, parkiet należy przyłożyć, lekko przesunąć, a następnie silnie docisnąć do podkładu. Szlifowanie i lakierowanie można rozpocząć najwcześniej po upływie 24 godz. Kleju nie wolno rozcieńczać. Do usuwania świeżych zanieczyszczeń kleju należy używać rozpuszczalnika ANSERCLEANER.

UWAGI:

Przed użyciem do łączenia niesprawdzonych materiałów należy wykonać próbę na małej partii.

MAGAZYNOWANIE

Klej przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w miejscach suchych i ocienionych, w temperaturze +5 do +25°C, z dala od źródeł ciepła. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.