

Klej montażowy STYROTOP

PRODUKT

Sucha mieszanka wysokiej jakości białego cementu, kruszyw mineralnych, modyfikatorów, polimerowych proszków redyspergowalnych oraz włókien wzmacniających, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w proporcji 6,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki.

WŁAŚCIWOŚCI

Kleju:

- charakteryzuje się wysoką elastycznością
- wykazuje przyczepność praktycznie do każdego rodzaju podłoża budowlanego,
- ma doskonałą konsystencję roboczą,
- poprzez zastosowanie włókien jest odporny na pęknięcia.

Utwardzonej powłoki:

- jest paroprzepuszczalna
- wykazuje odporność na działanie warunków atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

Do przyklejania i montażu wszelkich elementów styropianowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość nasypowa, g/cm ³	1,4 ± 10%
2.	Przyczepność w stanie powietrzno-suchym do betonu, MPa	≥ 0,8
3.	Przyczepność w stanie powietrzno-suchym do styropianu, MPa	≥ 0,1 lub zniszczenie w styropianie
4.	Czas zużycia zaprawy	do 2 h
5.	Temperatura podłoża i temperatura stosowania	+5°C do +25°C
6.	Czas otwarty	do 30 minut
7.	Zużycie, kg/m ²	~ 3,5

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tj. powinno ono być oczyszczone ze słabo przylegających elementów, kurzu, brudu oraz ewentualnych warstw ograniczających przyczepność. Podłoża o wysokiej chłonności należy wstępnie zagruntować Emulsją Gruntującą ANSERGLOB.

Przygotowanie kleju i sposób użycia:

Suchą mieszankę zaprawy klejącej wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać intensywnie wiertarką wyposażoną w mieszadło koszyczkowe. Odczekać 3 minuty do ustabilizowania się konsystencji, po czym wymieszać ponownie. Tak przygotowana zaprawa może być używana nie dłużej niż 2 godziny.

Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy wymagają temperatury w przedziale od +5°C do +25°C (dotyczy również temp. podłoża).

Klej nakładać przy użyciu szpachelki lub gładkiej pacy stalowej bezpośrednio na elementy styropianowe, a następnie rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej i przyklejać dociskając element styropianowy do ściany.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach nie dłużej niż 12 miesięcy. Chronić przed zawilgoceniem.

OPAKOWANIA

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

GWARANCJA

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad bhp.

Dział Doradztwa Technicznego Z. Ch. Anser Sp. z o.o. tel. (0-46) 8567340 wew. 208.