

GOLDENPUR – Pistoletowa Piana Montażowa do PCV

PRODUKT

Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa.

ZASTOSOWANIE

Do montażu i instalacji ram okiennych i drzwiowych, wypełniania połączeń, szczelin dziur, prześwitów w ścianach, wypełniania i izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, łączenia i uszczelniania prefabrykowanych elementów drewnianych w budowlach szkieletowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Znakomita przyczepność do większości materiałów budowlanych,
- Po utwardzeniu zapewnia izolację cieplną i efekt wygłuszenia,
- Odporna na pleśń i grzyby.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Czas obróbki wstępnej	do 35 – 45 minut
2.	Czas całkowitego utwardzenia	24 godziny
3.	Temperatura stosowania	Optymalnie +20°C
4.	Odporność termiczna	-60°C do +100°C
5.	Wydajność	Do 45 L z puszki 750 ml.
6.	Stabilność wymiarów	≤ 5%
7.	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	≥ 0,08
8.	Przyczepność do drewna i stali [MPa]	≥ 0,10
9.	Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym [MPa]	≥ 0,04
10.	Chłonność wody po 24 h [%v/v]	≤ 10
11.	Gęstość objętościowa przy swobodnym spienianiu [kg/m ³]	≥ 24

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże musi być oczyszczone z kurzu i tłuszczu. Futryny i ramy w czasie osadzania należy rozeprzeć. Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć przez 20-30 s. Bezpośrednio przed użyciem piany podłoże obficie zwilżyć wodą. Zamontować pistolet na puszkę z pianą. Wyregulować śrubę dociskową w pistolecie i nanosić pianę przez pociąganie języka spustowego, trzymając puszkę do góry dnem. Strumień piany należy regulować różnicując nacisk na język spustowy. Przestrzeń roboczą należy wypełnić do ok. 2/3 wolnej przestrzeni (piana po nałożeniu zwiększa swoją objętość). Szczeliny szersze niż 5 cm wypełniać stopniowo, warstwami. Po wydozowaniu piany pistolet należy umyć zmywaczem do piany Ansercleaner. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć mechanicznie (odciąć). Po pełnym utwardzeniu pianę należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV pokrywając tynkiem lub farbą. Nie przebijać i nie zgniatać zużytego opakowania. Świeżą pianę usunąć można za pomocą zmywacza Ansercleaner.

Uwaga: piana poliuretanowa zawiera izocyjaniany, które mogą działać uczulająco na skórę i drogi oddechowe. Nie zaleca się stosowania takich środków przez osoby chore na astmę lub wrażliwe na izocyjaniany.

MAGAZYNOWANIE

Z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C. Gwarantowana trwałość piany: 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Puszki 750 ml.

ATESTY

Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-3181/2006.