

Pistoletowa piana montażowa o obniżonej rozprężalności RW28

Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa montażowo-uszczelniająca o obniżonej rozprężalności, przeznaczona do montażu, uszczelniania, izolacji, wygłuszenia i klejenia.

Odnacza się doskonałą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych: cegła, beton, tynk, drewno, metal, styropian, twarde PCW.

ZASTOSOWANIE:

- montaż i instalacja ram okiennych i drzwiowych,
- wypełnianie połączeń, szczelin, dziur, prześwitów w ścianach,
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych,
- wypełnienie i izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
- łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w budowlach szkieletowych,
- mocowanie (przyklejanie) i izolacja płyt ściennych, blach falistych, dachówek itp.,
- izolacja dachów i stropodachów.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Czas obróbki wstępnej: | do 35-45min, |
| 2. | Czas pełnego utwardzenia | 24 godz. |
| 3. | Temperatura pracy | od +5°C do +30°C, |
| 4. | Wydajność robocza: | do 45L z opakowania,* |

* w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże musi być oczyszczone z kurzu i tłuszczu,

Futryny i ramy w czasie osadzania należy rozprześć,

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć przez 20-30s,

Bezpośrednio przed użyciem piany podłoże obficie zwilżyć wodą,

Zamontować pistolet na puszkę z pianą,

Wyregulować śrubę dociskową w pistolecie i nanosić pianę przez pociąganie języka spustowego, trzymając puszkę do góry dnem,

Strumień piany należy regulować różnicując nacisk na język spustowy,

Przestrzeń roboczą należy wypełnić do ok. 2/3 wolnej przestrzeni (piana po nałożeniu zwiększa swoją objętość),

Szczeliny szersze niż 5cm wypełniać stopniowo, warstwami,

Po wydozowaniu piany pistolet należy umyć zmywaczem do piany ANSERCLEANER,
Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć mechanicznie (odciąć),
Po pełnym utwardzeniu pianę należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV pokrywając tynkiem lub farbą,
Nie przebijać i nie zgniatać zużytego opakowania.
Świeżą pianę usunąć można za pomocą zmywacza ANSERCLEANER.

UWAGI:

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba, że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwigazowym (np.: typu A1 zgodnie z normą EN 14387).

PRZECHOWYWANIE

Opakowania z pianą przechowywać i transportować w pozycji pionowej w temp. od +5°C do +25°C. Gwarantowana trwałość kleju: 12 miesięcy.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

12 miesięcy (data produkcji i numer partii na spodzie opakowania).

OPAKOWANIE

Puszka 695ml.