

MASA SAMOPOZIOMUJĄCA 10-60 mm

PRODUKT

Sucha mieszanka barwy szarej zawierająca wysokosprawne spoiwo cementowe, polimerowe dodatki modyfikujące, wypełniacz mineralny oraz środki regulujące proces wiązania spoiwa.

ZASTOSOWANIE

Do przygotowywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Do wyrównywania podłoży cementowych, betonowych i anhydrytowych
- Do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
- Do stosowania w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym, szpitalnym
- Może być stosowany jako szpachlówka do renowacji betonów
- Mieszanie ręczne lub maszynowe

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Ilość wody w masie	15%
2.	Ruch pieszny	8 godzin
3.	Czas otwarty	30 minut
4.	Minimalna grubość warstwy	10 mm
5.	Wytrzymałość na ściskanie	min. 20 MPa
6.	Wytrzymałość na zgniatanie	min. 4,5 MPa
7.	Zużycie	19kg/1cm/1m ²

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Masę należy wymieszać stosując określoną ilość wody (15%). Mieszać 4 minuty. Rozprowadzać do żądanej grubości pacą, potem rolką.

WYMAGANIA DLA PODŁOŻA:

Podłoże powinno być mocne (min. B 12,5), suche i związane. Podłoże musi być gruntowane gruntem ANSER GWB GŁĘBOKOPENETRUJĄCY.

Klejenie wykładzin dopiero po uzyskaniu wilgotności 4% (około 100 godzin)

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach. Chronić przed działaniem wilgoci i wody.

Okres gwarancji: 8 miesięcy.

OPAKOWANIE

Worek 25kg.