

POSADZKA CEMENTOWA

PRODUKT

Zaprawa na bazie cementu z dodatkiem kruszyw, polimerowych dodatków napowietrzających i przyspieszających czas wiązania.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków tradycyjnymi metodami.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Ilość wody zarobowej	1 l na 10 kg suchej zaprawy
2.	Czas otwarty pracy	1 godzina
3.	Użytkowanie posadzki	po ok. 24 godzinach
4.	Minimalna grubość warstwy	20 mm
5.	Wytrzymałość końcowa na ściskanie	około 20 MPa
6.	Wytrzymałość na zginanie	około 3,5 MPa
7.	Zużycie	17 kg/m ² /1 cm

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być czyste, w przypadku podłoży bardzo chłonnych należy gruntować gruntem „ANSERGLOB GŁĘBOKOPENETRUJĄCYM”.

PRZYGOTOWANIE POSADZKI CEMENTOWEJ:

Posadzkę należy wymieszać stosując dodatek około 10% ilości wody do masy. Należy stosować wyłącznie pełne, fabrycznie zapakowane opakowania. Należy mieszać około 4 minut mieszadłem koszykowym. Do rozkładania posadzki stosować łąty drewniane, aluminiowe, listwy wibrujące. Do wykańczania posadzki można stosować pace stalowe lub zacieraczki.

MAGAZYNOWANIE

Magazynować w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu

Nie pozostawiać otwartych opakowań

Przechowywać w temperaturze powyżej 5 °C maksymalnie 7 miesięcy.

OPAKOWANIE

Worek trójwarstwowy z wkładką polietylenową (30 kg).