

**CEMENTOWA MASA SZPACHŁOWA****PRODUKT**

Sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich, kruszyw mineralnych, włókien oraz polimerowych proszków redyspersyjnych.

**ZASTOSOWANIE**

Do wypełniania ubytków, pęknięć w zastosowanym wcześniej systemie ociepleń - dostarczana w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w proporcji ok. 5,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki.

**DANE TECHNICZNE**

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1	Gęstość nasypowa, g/cm <sup>3</sup>	1,47 ± 10%
2	Temperatura stosowania, °C	od + 5 do + 25

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Suchą mieszankę zaprawy cementowej wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać intensywnie wiertarką wyposażoną w mieszadło koszyczkowe. Odczekać 3 minuty do ustabilizowania się konsystencji, po czym wymieszać ponownie. Tak przygotowana zaprawa może być używana nie dłużej niż 1 godzinę.

**MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach nie dłużej niż 12 miesięcy. Chronić przed zawilgoceniem

**OPAKOWANIE**

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

Zakłady Chemiczne **ANSER** sp. z o.o.

Biuro Zarządu: 96-315 Wiskitki, ul. Chemików 1

Dział Doradztwa Technicznego i Reklamacji: tel.: (046) 856 73 40, faks: (046) 856 73 50.

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*